

耐热涂料THERMOSIN

常温干燥型	产品名	耐热温度	色调	包装形态	适用材料	标准涂装次数	标准涂布量 (g/m) 刷毛 (空气喷雾)	膜厚 (μm)	指触干燥时间	干燥·硬化干燥	涂装间隔	稀释剂(·稀释率)	备注栏
(基础型/通用型) B (asic) 形态	B200底漆	200°C	深灰色	4kg、16kg	铁/不锈钢/各种防腐钢板	2次	160(200)×2	Dry 20×2 Wet 40×2	5°C: 3个小时 20°C: 1个小时 30°C: 1个小时	常温	3个小时~10日	B稀释剂·刷毛 0~10% 无气喷涂 10~20%	①干燥快, 加工性好 ②具有优良的热稳定性
	B200银漆		银色	4kg、16kg	铁/不锈钢/各种防腐钢板	2次	120(160)×2	Dry 12×2 Wet 40×2	5°C: 3个小时 20°C: 1个小时 30°C: 1个小时	常温	3个小时~7日	B稀释剂·刷毛 0% 无气喷涂 0~5%	
	B200调色漆		各种颜色	4kg、16kg	铁/不锈钢/各种防腐钢板	2次	160(200)×2	Dry 20×2 Wet 50×2	5°C: 3个小时 20°C: 1个小时 30°C: 1个小时	常温	3个小时~7日	B稀释剂·刷毛 0~5% 无气喷涂 5~10%	
	B300底漆	300°C	深灰色	4kg、16kg	铁/不锈钢/各种防腐钢板	2次	160(200)×2	Dry 20×2 Wet 52×2	5°C: 3个小时 20°C: 1个小时 30°C: 1个小时	常温	3个小时~10日	B稀释剂·刷毛 0~10% 无气喷涂 10~20%	
	B300银漆		银色	4kg、16kg	铁/不锈钢/各种防腐钢板	2次	150(200)×2	Dry 12×2 Wet 56×2	5°C: 3个小时 20°C: 1个小时 30°C: 1个小时	常温	3个小时~7日	B稀释剂·刷毛 0% 无气喷涂 0~5%	
	B300调色漆		各种颜色	4kg、16kg	铁/不锈钢/各种防腐钢板	2次	160(200)×2	Dry 20×2 Wet 50×2	5°C: 3个小时 20°C: 1个小时 30°C: 1个小时	常温	3个小时~7日	B稀释剂·刷毛 0~5% 无气喷涂 5~10%	
	B400底漆	400°C	深灰色	4kg、16kg	铁/不锈钢/各种防腐钢板	2次	160(200)×2	Dry 20×2 Wet 45×2	5°C: 3个小时 20°C: 1个小时 30°C: 1个小时	常温	3个小时~10日	B稀释剂·刷毛 0~10% 无气喷涂 10~20%	
	B400银漆		银色	4kg、16kg	铁/不锈钢/各种防腐钢板	2次	150(200)×2	Dry 12×2 Wet 49×2	5°C: 3个小时 20°C: 1个小时 30°C: 1个小时	常温	3个小时~7日	B稀释剂·刷毛 0% 无气喷涂 0~5%	
	B400调色漆		各种颜色	4kg、16kg	铁/不锈钢/各种防腐钢板	2次	180(220)×2	Dry 20×2 Wet 53×2	5°C: 3个小时 20°C: 1个小时 30°C: 1个小时	常温	3个小时~7日	B稀释剂·刷毛 0~5% 无气喷涂 5~10%	
	B500底漆	500°C	深灰色	4kg、16kg	铁/不锈钢/各种防腐钢板	2次	160(200)×2	Dry 20×2 Wet 45×2	5°C: 3个小时 20°C: 1个小时 30°C: 1个小时	常温	3个小时~10日	B稀释剂·刷毛 0~10% 无气喷涂 10~20%	
	B500银漆		银色	4kg、16kg	铁/不锈钢/各种防腐钢板	2次	120(160)×2	Dry 12×2 Wet 48×2	5°C: 3个小时 20°C: 1个小时 30°C: 1个小时	常温	3个小时~10日	B稀释剂·刷毛 0% 无气喷涂 0~5%	
	B500调色漆		各种颜色	4kg、16kg	铁/不锈钢/各种防腐钢板	2次	180(220)×2	Dry 20×2 Wet 53×2	5°C: 3時間 20°C: 1時間 30°C: 1時間	常温	3个小时~7日	B稀释剂·刷毛 0~5% 无气喷涂 5~10%	
	B600底漆	600°C	深灰色	4kg、16kg	铁/不锈钢/各种防腐钢板	2次	160(200)×2	Dry 20×2 Wet 45×2	5°C: 3个小时 20°C: 1个小时 30°C: 1个小时	常温	3个小时~10日	B稀释剂·刷毛 0~10% 无气喷涂 10~20%	
	B600银漆		银色	4kg、16kg	铁/不锈钢/各种防腐钢板	2次	120(160)×2	Dry 12×2 Wet 48×2	5°C: 3个小时 20°C: 1个小时 30°C: 1个小时	常温	3个小时~10日	B稀释剂·刷毛 0% 无气喷涂 0~5%	
	B600调色漆		各种颜色	4kg、16kg	铁/不锈钢/各种防腐钢板	2次	180(220)×2	Dry 20×2 Wet 53×2	5°C: 3个小时 20°C: 1个小时 30°C: 1个小时	常温	3个小时~7日	B稀释剂·刷毛 0~5% 无气喷涂 5~10%	
B800银漆	800°C	银色	4kg、16kg	铁/不锈钢/各种防腐钢板	3次	150(200)×3	Dry 15×3 Wet 80×3	5°C: 3个小时 20°C: 1个小时 30°C: 1个小时	常温	3个小时~10日	B稀释剂·刷毛 0% 无气喷涂 0~5%		
汎用30底漆	200~300	深灰色	4kg、16kg	铁/不锈钢/各种防腐钢板	2次	160(200)×2	Dry 20×2 Wet 60×2	5°C: 1个小时 20°C: 40分钟 30°C: 30分	常温	3个小时~10日	B稀释剂·刷毛 0~10% 无气喷涂 5~15%		
汎用30银漆	200~300	银色	4kg、16kg	铁/不锈钢/各种防腐钢板	2次	160(180)×2	Dry 12×2 Wet 36×2	5°C: 1个小时 20°C: 40分 30°C: 30分	常温	3个小时~10日	B稀释剂·无气喷涂 0~5% 无气喷涂 0~5%		
长期暴露用底漆 Long Life	L300	300°C	锈色	4kg、16kg	铁/不锈钢/各种防腐钢板	1~2次	180(220)×1~2	Dry 25×1~2 Wet 70×1~2	5°C: 3个小时 20°C: 1个小时 30°C: 1个小时	常温	3个小时~12ヶ月	B稀释剂·刷毛 0~10% 无气喷涂 10~20%	①为常温干式, 加工性好 ②可以以底漆的形式在屋面外放置一段时间 ③优异的热稳定性
	L600	600°C	锈色	4kg、16kg	铁/不锈钢/各种防腐钢板	1~2次	160(200)×1~2	Dry 25×1~2 Wet 65×1~2	5°C: 3个小时 20°C: 1个小时 30°C: 1个小时	常温	3个小时~12ヶ月	B稀释剂·刷毛 0~10% 无气喷涂 10~20%	

