

## サーモジンB400シルバー

01-4S

サーモジンB400シルバーは、ストレートシリコーン樹脂を主成分に、100%のリーヒング値を持つアルミ顔料を配合した高品質の耐熱上塗塗料です。常温から400℃まで耐え長期間の耐熱性と耐候性を持続します。

系 統	ストレートシリコーン樹脂耐熱上塗塗料
適用温度	～400℃
特 徴	1) 乾燥が速く作業性が良好です。 2) 熱安定性にすぐれ変色等の塗膜劣化が少ない。

## 塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	4kg・16kg
2 混合比	—
3 色 相	銀色
4 塗料比重	1.02
5 溶剤比重	0.87
6 加熱残分	33%
7 引火点	28.5℃
8 発火点	530℃
9 劇物表示	—
10 労安法上の 表示有害物	キシレン 60～70%
11 使用有機溶剤種別	第2種
12 消防法による 危険物区分	第2石油類

注) 上記の数値は標準値です。

## 塗装要領

- 1) 調合と熟成  
開缶後、塗料を十分に攪拌して下さい。  
希釈する場合、下記のシンナーを使用  
して下さい。
- 2) 使用シンナー  
サーモジンBシンナー
- 3) 希釈率（重量比）  
刷 毛 0%  
エアレス 0～5%
- 4) 標準塗装回数  
2回塗り

## 塗布量と膜厚

	平均膜厚		標準塗布量 <sup>注)</sup> g / m <sup>2</sup> / 回
	Dry (μm)	Wet (μm)	
エアレススプレー	12	49	200
刷毛塗り	12	49	150

注) 標準塗布量は個々の条件によって異なります。

## 乾燥時間・塗装間隔・使用時限

		5℃	20℃	30℃
乾 燥 時 間	指 触	3時間	1時間	1時間
	半硬化	5時間	3時間	3時間
標準塗装間隔 <sup>注)</sup>	最 短	5時間	3時間	3時間
	最 長	7日	7日	7日
使 用 時 限		—	—	—

注) 同じ塗料または同系統の塗料を塗り重ねる場合です。

## 適用下塗塗料

サーモジンB400・L400・TZ400の各下塗

## 耐熱温度

短時間450℃耐用 長時間400℃耐用

## 使用上の注意事項

1. 温度80%以上、気温5℃以下の場合は塗装を避けて下さい。
2. 一度に厚塗りをするとクラックやハクリの原因となります。
3. 塗装後の昇温は除々に行なって下さい、急激な昇温は、ハクリやフクレの原因となります。
4. その他、塗料の取扱いについての注意事項はMSDS（製品安全データシート）を参照して下さい。