

耐熱塗料THERMOSIN

常溫乾燥型	產品名	耐熱溫度	色調	包裝形態	適用材料	標準塗裝 次數	標準塗布量(g/m ²) 刷毛 (空氣噴霧)	膜厚(μm)	指觸乾燥時間	乾燥·硬化乾燥	塗裝間隔	希釈劑(・希釈率)	備注欄
(基礎型/通用型) B (asic) 形 態	B200底漆	200°C	深灰色	4kg、16kg	鐵/不鏽鋼/各種防腐鋼板	2次	160(200)×2	Dry 20×2 Wet 40×2	5°C:3個小時 20°C:1個小時 30°C:1個小時	常溫	3個小時~10日	B稀釋劑、刷毛 0~10% 無氣噴塗 10~20%	①乾燥快, 加工性好 ②具有優良的熱穩定性
	B200銀漆		銀色	4kg、16kg	鐵/不鏽鋼/各種防腐鋼板	2次	120(160)×2	Dry 12×2 Wet 40×2	5°C:3個小時 20°C:1個小時 30°C:1個小時	常溫	3個小時~7日	B稀釋劑・刷毛 0% 無氣噴塗 0~5%	
	B200調色漆		各種顏色	4kg、16kg	鐵/不鏽鋼/各種防腐鋼板	2次	160(200)×2	Dry 20×2 Wet 50×2	5°C:3個小時 20°C:1個小時 30°C:1個小時	常溫	3個小時~7日	B稀釋劑・刷毛 0~5% 無氣噴塗 5~10%	
	B300底漆	300°C	深灰色	4kg、16kg	鐵/不鏽鋼/各種防腐鋼板	2次	160(200)×2	Dry 20×2 Wet 52×2	5°C:3個小時 20°C:1個小時 30°C:1個小時	常溫	3個小時~10日	B稀釋劑、刷毛 0~10% 無氣噴塗 10~20%	
	B300銀漆		銀色	4kg、16kg	鐵/不鏽鋼/各種防腐鋼板	2次	150(200)×2	Dry 12×2 Wet 56×2	5°C:3個小時 20°C:1個小時 30°C:1個小時	常溫	3個小時~7日	B稀釋劑・刷毛 0% 無氣噴塗 0~5%	
	B300調色漆		各種顏色	4kg、16kg	鐵/不鏽鋼/各種防腐鋼板	2次	160(200)×2	Dry 20×2 Wet 50×2	5°C:3個小時 20°C:1個小時 30°C:1個小時	常溫	3個小時~7日	B稀釋劑・刷毛 0~5% 無氣噴塗 5~10%	
	B400底漆	400°C	深灰色	4kg、16kg	鐵/不鏽鋼/各種防腐鋼板	2次	160(200)×2	Dry 20×2 Wet 45×2	5°C:3個小時 20°C:1個小時 30°C:1個小時	常溫	3個小時~10日	B稀釋劑、刷毛 0~10% 無氣噴塗 10~20%	
	B400銀漆		銀色	4kg、16kg	鐵/不鏽鋼/各種防腐鋼板	2次	150(200)×2	Dry 12×2 Wet 49×2	5°C:3個小時 20°C:1個小時 30°C:1個小時	常溫	3個小時~7日	B稀釋劑・刷毛 0% 無氣噴塗 0~5%	
	B400調色漆		各種顏色	4kg、16kg	鐵/不鏽鋼/各種防腐鋼板	2次	180(220)×2	Dry 20×2 Wet 53×2	5°C:3個小時 20°C:1個小時 30°C:1個小時	常溫	3個小時~7日	B稀釋劑・刷毛 0~5% 無氣噴塗 5~10%	
	B500底漆	500°C	深灰色	4kg、16kg	鐵/不鏽鋼/各種防腐鋼板	2次	160(200)×2	Dry 20×2 Wet 45×2	5°C:3個小時 20°C:1個小時 30°C:1個小時	常溫	3個小時~10日	B稀釋劑、刷毛 0~10% 無氣噴塗 10~20%	
	B500銀漆		銀色	4kg、16kg	鐵/不鏽鋼/各種防腐鋼板	2次	120(160)×2	Dry 12×2 Wet 48×2	5°C:3個小時 20°C:1個小時 30°C:1個小時	常溫	3個小時~10日	B稀釋劑・刷毛 0% 無氣噴塗 0~5%	
	B500調色漆		各種顏色	4kg、16kg	鐵/不鏽鋼/各種防腐鋼板	2次	180(220)×2	Dry 20×2 Wet 53×2	5°C:3個小時 20°C:1個小時 30°C:1個小時	常溫	3個小時~7日	B稀釋劑・刷毛 0~5% 無氣噴塗 5~10%	
	B600底漆	600°C	深灰色	4kg、16kg	鐵/不鏽鋼/各種防腐鋼板	2次	160(200)×2	Dry 20×2 Wet 45×2	5°C:3個小時 20°C:1個小時 30°C:1個小時	常溫	3個小時~10日	B稀釋劑、刷毛 0~10% 無氣噴塗 10~20%	
	B600銀漆		銀色	4kg、16kg	鐵/不鏽鋼/各種防腐鋼板	2次	120(160)×2	Dry 12×2 Wet 48×2	5°C:3個小時 20°C:1個小時 30°C:1個小時	常溫	3個小時~10日	B稀釋劑・刷毛 0% 無氣噴塗 0~5%	
	B600調色漆		各種顏色	4kg、16kg	鐵/不鏽鋼/各種防腐鋼板	2次	180(220)×2	Dry 20×2 Wet 53×2	5°C:3個小時 20°C:1個小時 30°C:1個小時	常溫	3個小時~7日	B稀釋劑・刷毛 0~5% 無氣噴塗 5~10%	
B800銀漆	800°C	銀色	4kg、16kg	鐵/不鏽鋼/各種防腐鋼板	3次	150(200)×3	Dry 15×3 Wet 80×3	5°C:3個小時 20°C:1個小時 30°C:1個小時	常溫	3個小時~10日	B稀釋劑・刷毛 0% 無氣噴塗 0~5%		
汎用30底漆	200~300°	深灰色	4kg、16kg	鐵/不鏽鋼/各種防腐鋼板	2次	160(200)×2	Dry 20×2 Wet 60×2	5°C:1個小時 20°C:40分 30°C:30分	常溫	3個小時~10日	B稀釋劑・刷毛 0~10% 無氣噴塗 5~15%		
汎用30銀漆	200~300°	銀色	4kg、16kg	鐵/不鏽鋼/各種防腐鋼板	2次	160(180)×2	Dry 12×2 Wet 36×2	5°C:1個小時 20°C:40分 30°C:30分	常溫	3個小時~10日	B稀釋劑・無氣噴塗 0~5% 無氣噴塗 0~5%		
長期暴露用底漆 ・ Long Life	L300	300°C	錆色	4kg、16kg	鐵/不鏽鋼/各種防腐鋼板	1~2次	180(220)×1~2	Dry 25×1~2 Wet 70×1~2	5°C:3個小時 20°C:1個小時 30°C:1個小時	常溫	3個小時~12ヶ月	B稀釋劑・刷毛 0~10% 無氣噴塗 10~20%	①為常溫幹式, 加工性好 ②可以以底漆的形式在屋麵外放置一段時間 ③優異的熱穩定性
	L600	600°C	錆色	4kg、16kg	鐵/不鏽鋼/各種防腐鋼板	1~2次	160(200)×1~2	Dry 25×1~2 Wet 65×1~2	5°C:3個小時 20°C:1個小時 30°C:1個小時	常溫	3個小時~12ヶ月	B稀釋劑・刷毛 0~10% 無氣噴塗 10~20%	

