

製品説明書

1. 塗料概要

塗料名 主剤 : サーモジンチムニ 3 0 1 ベース
硬化剤: サーモジンチムニ硬化剤
系 統 2 液型耐熱耐酸塗料
適応温度 常温～3 0 0℃

2. 塗料性状

<チムニ301ベース>

項 目	単位	塗 料 性 状	備 考
外 観	—	黒色液体	
粘 度	KU	93±3	ストーマー粘度計/25℃
密 度	g/cm ³	1. 35±0. 05	25℃
加熱残分	%	70±3	180℃×20分加熱後

<チムニ硬化剤>

項 目	単位	塗 料 性 状	備 考
外 観	—	淡黄色液体	
密 度	g/cm ³	0. 90±0. 05	25℃

※塗料性状値は一般値であり、規格値ではありません。

3. 塗膜性能

試験項目	試験結果
鉛筆硬度(三菱ハイユニ)	F
密着性	2mm幅基盤目クロスカット 25/25
耐熱性	300℃×100h 外観異常なし 密着性25/25
	350℃×5h 外観異常なし 密着性25/25
耐酸性 (10wt%H ₂ SO ₄ 水溶液浸漬)	30000h 異常なし
耐食性(塩水噴霧試験)	15000h 一般部、カット部共に異常なし
塩水浸漬試験(3%食塩水)	20000h 異常なし

※記載内容は品質保証をするものではありません。

使用に際しましては、お客様各位での評価等による判断をお願い致します。

試験用塗膜作製条件

基 材: SPCC-SD (ブラスト処理)

塗装方法: エアスプレー

粘度調整: チムニシンナー 1 0 %

焼付条件: 3 回目塗装後常温にて1 h 以上乾燥し、1 0 0℃×2 0 分

乾燥膜厚: 1 8 0～2 1 0 μm(1 コート6 0～7 0 μm、3 回塗)

4. 推奨塗装仕様

適応素材	SPCC-SD、SS材、SUS等
素地調整	1種ケレン(ISO Sa2)または2種ケレン(ISO St3)
塗装回数	ハケ塗り 1種ケレン:3回 2種ケレン:4回
	エアレススプレー 1種ケレン:2回 2種ケレン:3回
主剤:硬化剤 混合比	主剤80%:硬化剤20%
希釈	専用シンナー(チムニシンナー) 5~10%
理論塗布量(1回) ^(注)	刷毛塗り:220 g/m ²
	エアレススプレー:290 g/m ²
標準膜厚(1回)	刷毛塗り 40~50μm
	エアレススプレー 60~70μm
塗装間隔(常温下)	最短:5時間
	最長:5日
可使時間	硬化剤と混合後、5時間以内を目安にご使用ください
乾燥条件	室温(20℃)にて5~7日放置または100℃×20分

(注)理論塗布量…一般的な条件での参考値のため、被塗物の形状や塗装条件などによって増減します。

5. 荷姿

<5kgセット>ベース(主剤):4kg(4L丸缶)、硬化剤:1kg(1L角缶)

<18kgセット>ベース(主剤):14.4kg(石油缶)、硬化剤:3.6kg(4L角缶)

6. 注意事項

- ・塗料は直射日光のあたらない場所で、5~35℃にて保管して下さい。
(夏期液温を標準値とし、年間を通じ液温変化を小さくすることを推奨します)
- ・塗料使用時には、全体が均一になる様十分に攪拌してからご使用下さい。
(攪拌不足は塗膜異常の原因になります)
- ・塗装時は通風し、保護具を着用して下さい。
- ・塗装時の雰囲気温度は、15~35℃を推奨します。
- ・使用する希釈剤は塗装仕様に記載の希釈剤を使用してください。
- ・ゴミ・埃等の異物混入、塗料成分の揮発防止のため、使用時以外は蓋をしてください。
- ・塗装終了後の使用器具は直ちに洗浄してください。
- ・塗料の危険有害性情報、取扱いの詳細はSDSを参考にして下さい。

7. 連絡先

東京熱化学工業株式会社 営業部

〒350-1101 埼玉県川越市的場2605

TEL: 049-231-6185